

바인더

탑 코팅제

폴리우레탄계



고광 탑 코팅 바인더 - 하드 타입(수성)

수성 H Hard
T Tacky UG Ultra-Gloss

PCDU-UGB High Gloss Top Coating Binder - Hard Type (Waterborne)

사용시점 및 사용방법


탑 코팅 시 물에 희석하여 스프레이 등 기타 적용 방법으로 작업.
희석비율은 목표하는 물성과 작업환경에 맞춰 사용자가 사용 전 조절.

필름타입

경도	슬립감	광택
Hard	Tacky	고광

성상

구성 : 불소계 폴리카보네이트
외관 : 반투명 액체
고형분 : 15 %
이온성 : 음이온
pH : 7.5~8.5
점도 : 50 cps
비중 : 1.00±0.05
인화점 : 250℃ 이상
용해성 : 물과 수용성 유기용제에 쉽게 용해
포장 : 120kg(통)



유통기한

제조일로부터 1년

제품소개

- 하드 타입의 필름을 형성해 주는 탑 코팅 용 고광 바인더입니다.
- 방수성과 방오성이 우수합니다.
- 내수성, 내마모성(dry / wet rubbing), 내식성, 내염기성, 내화학성, 내열성에 특별히 강하도록 개발된 고강도 제품입니다.
- 광택조절제를 이용하여 광도를 조절할 수 있습니다.
- 저온에서도 필름이 유연하고 피복력이 우수합니다.
- PET 필름, 갈바륨, SUS, 아연강판 코팅에 모두 사용할 수 있습니다.
- 무용제형 타입이라 친환경적입니다.

주의사항

- 본 제품은 수분산형 액체 제품으므로 영하의 추운 상태에서 제품을 보관하지 마시고 반드시 직사광선을 피하여 섭씨 20℃ 상온 보관하시기 바랍니다.
- 기타 화학적 주의 사항은 본 제품의 물질안전 보건자료(MSDS)를 참고하시기 바랍니다.

면책고지

- 본 카탈로그에 기재된 제품성능, 적용범위 및 대상, 제품 보관방법, 제조자가 권장하는 사용방법에서 벗어난 사용으로 인하여 발생된 제품상 하자나 오류에 대하여는 제조자가 그 책임을 지지 않습니다. 사용자의 귀책으로 인하여 하자가 발생된 제품은 무상교환 되거나 반품되지 않습니다.
- 본 제품과 타 제품을 혼합하여 사용함으로써 발생하는 문제 또한 제조자가 책임지지 않습니다.
- 본 제품을 당사의 상표가 아닌 제3의 상호 또는 상표로 재판매하는 것을 허용하지 않습니다.

제조사 정보



(주)다락 | 주소 : 경기도 용인시 처인구 이동면 안터로 39
T : 031-336-0400 F : 0505-339-0400 E : darackco@naver.com