

## 바인더

## 탑 코팅제

## 폴리우레탄계



### 피혁용 고광 탑 코팅 바인더 (수성)

수성 MS Medium-Soft  
T Tacky G Gloss

### PCL-HG High Gloss Top Coating Binder – Medium-Soft Type (Waterborne)

#### 사용시점 및 사용방법


탑 코팅 시 물에 희석하여 스프레이 등 기타 적용 방법으로 작업.  
희석비율은 목표하는 물성과 작업환경에 맞춰 사용자가 사용 전 조절.

#### 필름타입

경도	슬립감	광택
Medium-Soft	Tacky	고광

#### 성상

구성 : 폴리우레탄계  
외관 : 반투명 액체  
고형분 : 20 %  
이온성 : 음이온  
pH : 7.5~8.5  
점도 : 20~50 cps  
용해성 : 물과 수용성 유기용제에 쉽게 용해  
포장 : 120kg(통)



#### 유통기한

제조일로부터 1년

#### 제품소개

- 미디엄 소프트 타입의 필름을 형성해 주는 탑 코팅 용 고광 바인더입니다.
- 내수성, 내열성, 특별히 내마모성(dry / wet rubbing)에 강합니다.
- 당사의 소광 탑 바인더 PCL-MT와 혼용하여 광택을 조절할 수 있습니다.
- 황변현상이 없습니다.
- 필름의 탄성이 좋아 유연하며 접착성이 좋습니다.
- 천연가죽과 인조가죽에 모두 사용할 수 있습니다.
- 무용제형 타입이라 친환경적입니다.

#### 주의사항

- 본 제품은 수산화형 액체 제품이므로 영하의 추운 상태에서 제품을 보관하지 마시고 반드시 직사광선을 피하여 섭씨 20℃ 상온 보관하시기 바랍니다.
- 기타 화학적 주의 사항은 본 제품의 물질안전 보건자료(MSDS)를 참고하시기 바랍니다.

#### 면책고지

- 본 카탈로그에 기재된 제품성능, 적용범위 및 대상, 제품 보관방법, 제조자가 권장하는 사용방법에서 벗어난 사용으로 인하여 발생된 제품상 하자나 오류에 대하여는 제조자가 그 책임을 지지 않습니다. 사용자의 귀책으로 인하여 하자가 발생된 제품은 무상교환 되거나 반품되지 않습니다.
- 본 제품과 타 제품을 혼합하여 사용함으로써 발생하는 문제 또한 제조자가 책임지지 않습니다.
- 본 제품을 당사의 상표가 아닌 제3의 상호 또는 상표로 재판매하는 것을 허용하지 않습니다.

#### 제조사 정보



(주)다락 | 주소 : 경기도 용인시 처인구 이동면 안터로 39  
T : 031-336-0400 F : 0505-339-0400 E : darackco@naver.com